

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

GLOSS

Краска Gloss – акриловая глянцевая интерьерная краска на водной основе, устойчивая к царапинам, с прочным быстро сохнущем верхнем слоем и отличной укрывистостью. Для внутреннего использования.

EGGSHELL

Краска Eggshell – акриловая полуматовая интерьерная краска на водной основе с эффектом «Яичной скорлупы», устойчивая к царапинам, с прочным быстро сохнущем верхнем слоем и отличной укрывистостью. Для внутреннего использования.

- Не содержит растворителей и практически не имеет запаха
- Превосходная укрывистая способность
- Износостойкая
- Влагостойкая
- Максимальная устойчивость к мытью и чистке.
- Устойчива к частому мытью, соответствует стандарту DIN EN 13300 класс 1
- Моющаяся, более 5000 циклов, Класс S

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для поверхностей из дерева, грунтованного металла и пластмассы.

СЕРТИФИКАТЫ

Краска прошла все необходимые тесты и испытания, на основании которых получено Свидетельство о Государственной регистрации продукции ЕАЭС № RU.77.01.34.008.E.001248.05.20 от 28.05.2020

Колоранты неограниченные: Свидетельство о Государственной регистрации продукции ЕАЭС № RU.77.01.34.008.E.001385.06.20 от 10.06.2020

Колоранты ограниченные: Свидетельство о Государственной регистрации продукции ЕАЭС № RU.77.01.34.008.E.001388.06.20 от 10.06.2020

ЦВЕТ

Цвет основы белый. Цвет после колерования в соответствии с системой смешивания цветов Graham & Brown.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием тщательно перемешайте.

GLOSS

Первый слой можно разбавить водой не более 3%.

EGGSHELL

Первый слой можно разбавить водой не более 3%.

Перед использованием тщательно перемешайте. Нанесите краску в 2 или 3 слоя с помощью подходящей кисти, малярного валика или распылителя.

Всегда работайте мокрым по мокрому, чтобы предотвратить появление следов на краске. Наносить краску нужно строго в одном направлении. Не подкрашивайте при высыхании.

Если в покраске используется более, чем 1 банка, рекомендуется смешать их содержимое и перемешать.

РАСХОД

GLOSS

Покрывает до 14 м²/литр на слой

EGGSHELL

Покрывает до 14-16 м²/литр на слой.

Заявленный расход примерный. Фактическое покрытие зависит от характера и структуры поверхности, а также способа нанесения.

ВЫСЫХАНИЕ

При температуре воздуха в помещении 23°C и относительной влажности 65%, краска высыхает на отлип примерно через 1 час. Второй слой можно красить примерно через 6 часов. Полная адгезия происходит через 4 недели, в течение которых нельзя протирать, мыть или тереть окрашенную поверхность.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБЩИЕ

Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли или жира, без трещин и неровностей, огрунтованной.

ХОРОШО ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Тщательно очистите и отшлифуйте поверхность.
- Прогрунтуйте поверхность.
- После высыхания нанесите 2-3 слоя краски.

СТАРЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Удалите старую краску, зачистите участки с отшелушивающейся краской и с рыхлой поверхностью.
- Тщательно зашпаклюйте и зашкурьте поверхность.
- Прогрунтуйте поверхность.
- После высыхания нанесите 2-3 слоя краски.

ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК

- Тщательно очистите.
- Сначала обработайте очищенную поверхность изолирующей грунтовкой.
- Нанесите 2-3 слоя краски Graham & Brown.

НЕОБРАБОТАННЫЙ МДФ (для краски Gloss)

- Тщательно очистите.
- Сначала обработайте очищенную поверхность изолирующей грунтовкой.
- Нанесите первый слой, разбавив его водой на 5-10%
- После высыхания очистите и отшлифуйте поверхность.
- Повторно прогрунтуйте
- Нанесите 2-3 слоя неразбавленной краски Graham & Brown.

Описанные выше советы применимы для наиболее распространенных типов поверхностей. Для получения дополнительных советов и/или подробных консультаций, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	GLOSS	EGGSHELL
Связующее вещество	Комбинация полиуретановой алкидной эмульсии и акриловой дисперсии	Акриловая дисперсия и пусмодифицированная алкидная эмульсия
Пигменты	Рутил диоксид титана и минеральные наполнители	
Растворитель	Вода	
Твердые компоненты	Приблизительно 35%	Приблизительно 35%
Удельный вес	Приблизительно 1.2 г/мл.	Приблизительно 1.2 г/мл.
Рекомендуемая толщина покрытия	Толщина сухого покрытия/слоя: пригл. 35 мкм.	Толщина сухого покрытия/слоя: пригл. 35 мкм. Толщина мокрого покрытия/слой: пригл. 100 мкм.
Степень блеска	70% @ 60°	35% @ 60°
Разбавить с помощью	Вода	
Классификация опасности	См.паспорт безопасности	
Инструкции по очистке инструмента	Используйте воду и мыло	

ХРАНЕНИЕ

Минимум 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном и незамерзающем месте.

ОБЩЕЕ

Значения, указанные в данном техническом паспорте были определены на основе DIN EN 13300. Не использовать при температуре ниже +8°C и выше +26°C. Применять только в том случае, если температура поверхности по крайней мере на 3°C выше температуры точки росы.

При нанесении данного продукта всегда используйте необходимые средства индивидуальной защиты. Не вдыхайте аэрозольные пары, выделяемые продуктом. Постоянно проветривайте помещение во время применения.

Водорастворимые лакокрасочные изделия практически не содержат растворителей и менее вредны для окружающей среды.

Инструменты можно чистить водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Этот продукт и упаковка должны быть утилизированы в пункте сбора специальных отходов.